



FICHA TÉCNICA:

(1834) HIDROLACA POLIURETANADA PREMIUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color del producto: Blanquecino

Película: Satinada

Olor: Característico

Consistencia: Líquido viscoso

Viscosidad: 22" (+/- 4")

pH: 7,5 (+/-0,5)

Sólidos: 40%

Temperatura de transporte y almacenamiento: 10–35 °C

Estabilidad: 6 meses en envase cerrado (proteger de temperaturas extremas)

Inflamabilidad: No

DESCRIPCIÓN

La hidrolaca poliuretánica reviste y embellece pisos y superficies de madera, proporcionando excelente nivelación, resistencia a la abrasión y transparencia. Su formulación base agua minimiza olores y vapores, garantizando un acabado profesional y durable.

CARACTERÍSTICAS

- Alta dureza superficial.
- Elasticidad evitando formación de grietas.
- Resistencia a rayones e impactos.
- Excelente nivelación y terminación.
- Fácil aplicación y mantenimiento.

- Estabilidad química frente a solventes y agentes domésticos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Pulir la superficie eliminando ceras, grasas o impurezas. Asegurar ausencia de polvillo previo a la aplicación. Aplicar entre 5 °C y 35 °C con humedad menor al 85%.

APLICACIÓN

Aplicar con rodillo, pincel o pad siguiendo la veta de la madera. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos en pisos residenciales y hasta 4 manos en zonas de alto tránsito. Lijar suavemente entre manos (lijar 220/240). No requiere dilución.

TIEMPOS DE SECADO

- Entre manos: 2–3 horas.
- Secado final: 24 horas.
- Curado total: 7 días.

RENDIMIENTO

15 m² por litro por mano (variable según absorción del sustrato).

HERRAMIENTAS

Pincel • Rodillo microfibra • Pad aplicador

LIMPIEZA

Lavar herramientas con agua inmediatamente después del uso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No congelar. Almacenar en lugar fresco por debajo de 40 °C. Producto no inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua.
- Piel: Lavar con agua y jabón.
- Ingestión: No inducir el vómito, enjuagar con agua y consultar al médico.